



جمهوری اسلامی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

شماره استاندارد ایران

_5854



— باریت حفاری^۱ — ویژگیها

چاپ اول

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که

استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد. پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت خوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی استفاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و گواهی کنندگان سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان

وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون و سایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

کمیسیون استاندارد "باریت حفاری - ویژگیها"

سمت یا نمایندگی	رئيس
مسئول پروژه سیالات حفاری - پژوهشگاه صنعت نفت	سلیمانی ، محمد(فوق لیسانس مهندسی نفت)
	اعضا
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران	پیرمرادیان ، بهمن(لیسانس شیمی)
شرکت تاوان سیلیس	درودیان ، اسماعیل(مهندس ریخته گری)
شرکت باریت فلات ایران	نیک زاد ، مجتبی(لیسانس شیمی محض)
	دبیر
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران	قحری ، هما(لیسانس شیمی محض)

پیش گفتار

استاندارد "باریت حفاری - ویژگیها" نخستین بار در سال 1345 تهیه شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمیسیون های مربوط تجدیدنظر قرار گرفت و در ششمین جلسه کمیته ملی استاندارد مواد معدنی مورخ 1381/4/4 تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده

3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود در تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعت به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد.

در تهیه و تجدیدنظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفت‌های هماهنگی ایجاد شود.

این استاندارد جایگزین استاندارد 243 شده و استاندارد (های) قبلی باطل اعلام می شود.
منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است :

1- استاندارد ملی ایران 243 : سال 1345 ، باریت

2- OCMA : 1985 (Formerly OCMA Specification No. DFCP 3) - EEMUA

3- API : 1998 (American petroleum institue) Section 2

مقدمه

باریت یا کانی سنگین ، یک نوع خاک طبیعی از باریم سولفات ($BaSO_4$) بوده و در ایران به وفور یافت می شود و یکی از اقلام مهم صادرات غیر فلزی می باشد. این ماده در آب نامحلول بوده و به عنوان وزن افزای در گل های حفاری استفاده می شود. باریت خالص محتوی 58/80 درصد باریم و وزن مخصوص آن 450 می باشد.

گاهی اوقات کلسیم سولفات به صورت ژیپس (الف آن) بصورت آلودگی همراه باریت است که باعث آلودگی گل حفاری می شود. باریت ممکن سنتزی سنگهای رسوبی و آتسفسانی و متامورفیک تشکیل شود.

باریت هفّاری^۱ - ویژگیها

1 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها ، نمونه برداری و بسته بندی باریت مورد مصرف در حفاری چاههای نفت می باشد.

2 مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و / یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است.

استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است :

*IS 4905 : 1968 , Methods for Random Sampling
(Fourth Reprint December 1988)*

3 ویژگیها

1-3 باریت مورد استفاده باید به صورت پودر سفید ، خاکستری سفید یا صورتی روشن متمایل به سفید و عاری از هرگونه آلودگی و مواد خارجی باشد.

2-3 ویژگیهای باریت هنگامیکه با روش‌های آزمون ارائه شده در استاندارد روش‌های آزمون باریت حفاری مورد آزمون قرار می‌گیرد باید مطابق با جدول 1 باشد.

جدول 1- ویژگیهای باریت مفهاری

ردیف	شرح آزمون (ویژگیها)	واحد	مددود قابل قبول	روش آزمون (به استاندارد مربوطه مراجعه شود)
1	چگالی ¹	گرم بر میلی‌متر	حداقل 4/20	بند 3-3 استاندارد ملی ایران به شماره 5855
2	عبور از الکتر (مرطوب) الف - زیر الک 200 مش (74 میکرومتر) ب - زیر الک 325 مش (44 میکرومتر)	درصد جرمی	حداکثر 97 حداکثر 90±5	بند 3-4 استاندارد ملی ایران به شماره 5855
3	مواد جامد محلول در آب	درصد جرمی	حداکثر 0/1	بند 3-5 استاندارد ملی ایران به شماره 5855
4	مواد محلول قلیایی خاکی	میلی‌گرم بر لیتر	حداکثر 250	بند 3-6 استاندارد ملی ایران به شماره 5855
5	ذرات کروی با قطر کوچکتر از 6 میکرون	درصد جرمی	حداکثر 30	بند 3-7 استاندارد ملی ایران به شماره 5855
6	کارآیی ² الف - گرانروی قبل از افزودن گچ ب - گرانروی بعد از افزودن گچ	پاسکال ثانیه (سانتی پواز)	حداکثر 125 حداکثر 125	بند 3-8 استاندارد ملی ایران به شماره 5855

—	حداقل 6/5	درجه سلسیوس	PH در دمای معمولی و در 82 درجه سلسیوس	7
<i>I- Density</i>		<i>2- Performance</i>		

نمونه برداری 4

1-4 شرایط عمومی نمونه برداری

1-1-4 در حمل و نقل ، انبار کردن ، آماده سازی و حمل آزمونه ها احتیاطات زیر باید صورت بگیرد :

1-1-1-4 نمونه ها نباید از قسمتی که در معرض هوا قرار دارد برداشته شوند.

1-1-1-4 باید نمونه ها ، وسایل و ظروف نمونه برداری ، در مقابل آلودگی های اتفاقی محافظت شوند.

3-1-1-4 برای تهیه یک نمونه نماینده (نماینده ای از کل نمونه) محتویات هر ظرف (کانتینر) که برای

نمونه برداری انتخاب می شود، باید توسط ابزار مناسبی کاملاً مخلوط و یکنواخت شود.

2-4 نمونه برداری از کل مجموعه

1-2-4 به منظور اطمینان از مطابقت ویژگیهای باریت موجود در هر بهر (مقدار باریت در هر توده یا

واگن را بطور متوسط بهر گویند) با ویژگیهای باریت استاندارد، نمونه ها باید مورد آزمون قرار گیرند.

2-2-4 از هر بهر باید تقریباً ده کیلوگرم باریت نمونه برداری شود به قسمی که حداقل از پنج نقطه

متفاوت در بهر، نمونه برداری صورت گیرد.

3-2-4 آماده سازی نمونه های آزمون

بعد از جمع آوری حدود 10 کیلوگرم باریت ، مواد را در یک سطح هموار ، تمیز و سخت پخش کرده و

توسط یک کج بیل به صورت مخروطی در آورید. دوباره مواد را پخش کرده و توسط کج بیل دو قسمت

مخالف هم را در حالت چهار قسمتی بردارید. این مواد را مجدداً با هم مخلوط کرده و عمل چهار قسمتی

کردن را تا آنجایی که فقط یک کیلوگرم از نمونه باقی بماند ادامه دهید. این نمونه نماینده کل نمونه است.

3-4 نمونه برداری از بسته ها

1-3-4 تمام بسته های موجود در یک محموله واحد از باریت با نوع و درجه یکسان که از یک منبع واحد باشند، یک بهر تلقی می شوند.

2-3-4 تعداد بسته های انتخابی (n) از یک بهر، بستگی به تعداد بهر (N) داشته و باید مطابق با جدول 2 باشد.

جدول 2 - تعداد بسته های انتخابی برای نمونه برداری

تعداد بهر (N)	تعداد بسته های انتخابی (n)
تا 25	3
26 تا 50	4
51 تا 100	5
101 تا 200	6
201 و به بالا	8

3-3-4 از هر بهر، بسته ها باید به صورت تصادفی انتخاب شوند. به منظور اطمینان از تصادفی بودن انتخاب می توان از جداول اعداد تصادفی استفاده کرد.

در مواردیکه این جداول در دسترس نباشند، می توان از روش زیر استفاده کرد:
از یک نقطه انتخابی شروع کرده و بسته ها را از شماره 1 ، 2 ، 3 ، ... تا r بشمارید ، r جزء صحیح نسبت به n می باشد. (N اندازه بهر و n تعداد بسته های انتخابی می باشد).

4-3-4 آماده سازی نمونه

از هر بسته مقادیر مساوی باریت را بوسیله ابزار خاص نمونه برداری برداشته و کاملاً بهم بزنید تا یک نمونه مختلط و در حدود یک کیلوگرمی بدست آید. این نمونه مختلط را به سه بخش مساوی تقسیم کرده یک

بخش برای مصرف کننده ، یک بخش برای تولید کننده و یک بخش به عنوان شاهد می باشد. این سه بخش باید در ظروف جداگانه و در بسته قرار گرفته و با ذکر تمام ویژگیها نشانه گذاری شوند.

4- تعداد آزمونها و محیا ریکنواختی

1-4-4 آزمونهای تعیین ویژگیها که در بند 3 ارائه گردیده باید بر روی نمونه مخلوط شده و یکنواخت صورت گیرد.

2-4-4 در صورتیکه نتایج آزمونهای انجام شده ، مطابق با ویژگیهای ارائه شده در جدول 1 باشد، بهر مطابق با ویژگیهای ارائه شده خواهد بود.

5 بسته بندی

باریت باید در بسته های کاغذی به بازار عرضه گردد. بسته بندی باید در بهترین و محکم ترین نوع کيسه کاغذی باشد. کيسه ها باید حداقل سه لایه و یکی از اين لایه ها ، رطوبت ناپذير باشد.

6 نشانه گذاري

اطلاعات زیر باید بطور خوانا بر روی بسته ها ذکر شود :

- الف - نام - نوع ماده
- ب - وزن ماده در هر بسته برحسب کیلوگرم
- پ - نام سازنده یا نام تجاری آن
- ت - کد تولیدی
- ث - عبارت ساخت ايران



ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER



Drilling Barite - Specification

—

1st. Revision